Unilong Industry Co., Ltd

Add: No.10 Bldg Shuntai, No.2000 Shunhua Rd, High-Tech Zone , Jinan City, Shandong Province, China
Contact: +86-18678775281 Website: www.china-polymer.com

Product name: Polylactic acid、PLA

CAS: 26023-30-3/9051-89-2

Density	g/cm3	1.24
Moisture	%	≤0.04
Monomer content	%	≤0 3
Melting index (190℃/2.16kg)	g/10min	4
D- content	%	4
Melting point	℃	155
Glass transition temperature	℃	60
Tensile strength	MPa	45
Elongation at break	%	≤5

Packing :
Pack 1000kg/bag, 900kg/bag, 850kg/bag or 25kg/bag, filled with nitrogen protection.
Storage condition:
Store in ventilated, dry warehouse, away from fire, prevent direct sunlight, shall not be stacked in the open air.

(The above table is our reference indicator)

Unilong Industry